

DEFINITION	Primaire antirouille glycérophthalique à séchage rapide renforcé en phosphate de zinc. Thixotrope. Non toxique.						
CLASSIFICATION	AFNOR : Famille 1 - Classe 4a -						
EMPLOIS	Protection du fer et de l'acier dans la plupart de ses utilisations : matériel agricole, industriel, de travaux publics, etc... 1) en première couche antirouille 2) en Primaire d'attente, soudable (Shop-Primer)						
COMPOSITION	-Résine alkyde modifiée -Pigment inhibiteur de corrosion non toxique. Oxydes de fer et/ou pigments minéraux inertes. -Solvants hydrocarbures aromatiques. Ce primaire ne peut suffire pour assurer une protection durable. Une couche de laque industrielle à séchage rapide (type SR21) ou une finition polyuréthane bicomposant type SP23 FORDUREX) permet à l'inhibiteur de corrosion de garder toute son efficacité. Le KR31 FERNETT ne convient pas en sous-couche des Epoxy dans les conditions standard d'application. (nous consulter)						
CARACTERISTIQUES	Aspect du feuil sec : satiné moyen Viscosité Krebs à 20°C : 70 à 80 Ku Densité à 20°C : 1,30 ± 0,05 selon teintes Extrait sec en volume : 47% ± 2% Extrait sec en poids : 65% ± 2% COV : 480g/L Séchage : Hors poussière 20 minutes Manipulable 2 heures Recouvrable mouillé s/mouillé pour finition alkyde après séchage à coeur pour finition PU Point éclair > 21°C selon normes NFT 30050 <div style="float: right; margin-left: 20px;"> } Hygrométrie 60% Température 20°C pour une épaisseur de 40µm feuil sec </div>						
MISE EN OEUVRE	PREPARATION DES FONDS : Supports neufs : parfaitement dégraissé, dérouillé, décalaminé (de préférence par sablage). Supports anciens : éliminer la rouille, la graisse et les anciennes peintures non adhérentes par sablage ou, à défaut, par grattage ou ponçage.						
Dilution pour application au pistolet:	Procédé	Diluant	% dilution	Visco. d'appli.	Press. air	Press. Peint.	Ø buse/mm
	Pneumatique hiver	HF24	15-20%	30-40" CF4	2,5/3 bar	1 bar	1,8
	Airless	HF24	8-10%	50-60" CF4	60/80 bar		0,25/0,33
	Trempé été	EF28	20%	30" CF4			
	Trempé hiver	HF24	20,00%	30" CF4			
Dilution pour petites retouches au rouleau/pinceau: diluant EF28 TEMPÉRATURE D'APPLICATION : Mini 5°C - Maxi 35°C La température du support doit être supérieure d'au moins 3°C, à la température du point de rosée, pour éviter toute condensation. PRECAUTION : Sur les surépaisseurs (≥60µm sec) un risque de détrempe peut se produire entre les 3 et 24 heures après application. Ne pas dépasser une épaisseur de 90µm sec afin d'éviter un phénomène de faïençage dû à une trop forte surépaisseur. HYGROMETRIE : 85% HR maxi. RENDEMENT THÉORIQUE: 6-8 m2 par Kg soit 8-11 m2 par litre pour une épaisseur du film sec de 40µm sec sur surface lisse.							
HYGIENE & SECURITE	Inflammable - Nocif : contient des hydrocarbures benzéniques. R 10 - R 20/21/22 - S51 - S23/38 Cf. Fiche de Données de Sécurité.						

Ces conseils techniques sont donnés au mieux de nos connaissances. Il vous appartient de vérifier auprès de nos services qu'une rédaction plus récente ne remplace pas celle-ci. Ils constituent de simples indications qui n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de vérifier si les produits livrés par nous conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L'utilisation et la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, par conséquent, relèvent exclusivement de votre responsabilité.